

Nummer : 7140
Datum : 10-08-2015
Versie : 04

ACRYL PARKETLAK



Toepassing : Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals parketvloeren, trappen en tafelbladen.

Kenmerken : Uitstekende slijtvastheid
Goede vloeiing.
Goede elasticiteit (doch niet toepassen op kurkparket)
Sneldrogend
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

Basis : urethaan acrylaat copolymeer
Kleur : blank
Dichtheid 20°C : ca. 1,03 kg/ltr.
Laagdikte : 30-35 micrometer droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Overschilderbaar : Na ca. 6 uur
Glans : halfglanzend
Vastestofgehalte : 31 vol%.
Theor.rendement : 8 - 9 m² per ltr.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Vochtpercentage hout max. 18%.

Behandelde ondergronden:

Reeds geschilderde ondergronden reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en goed schuren.

Let op: niet geschikt voor "bloedende" houtsoorten als eiken en merbau.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril