



**Nummer** : 6791  
**Datum** : 13-08-2015  
**Versie** : 09

**Toepassing** : Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral hardhouten meubelen en vlonders in de tuin

**Kenmerken** : Voor teakhout  
Voor tuinmeubels, vlonders etc.  
Impregnerend  
Waterwerend



## Eigenschappen

**Basis** : lijnolie

**Kleur** : transparant bruin

**Dichtheid 20°C** : ca. 0,86 kg/ltr.

**Laagdikte** : 35 mu. droog

**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 2 uur

**Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur

**Glans** : n.v.t.

**Vastestofgehalte** : ca. 45 vol %.

**Theor.rendement** : ca. 6 m<sup>2</sup> / liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.

**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

**Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentine

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

**Kwast, pluivrije doek**

Verdunning : Niet verdunnen

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

**Verweerd hout:**  
Schuren en reinigen met Houtcleaner. De gereinigde en droge ondergrond 1 of 2x behandelen met Bangkirai Olie met behulp van een kwast en na ca. 10 minuten nawrijven met een doek.

**Zachte houtsoorten:**  
2 of 3x behandelen.

**Reeds behandelde ondergronden:**  
Reeds met Bangkirai Olie behandelde maar inmiddels teveel door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw met een laag Bangkirai Olie in een optimale staat te brengen.

**Let op:** *Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.*

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril