Houtlak PU

213 Teak

214 Donker Eiken

217 Grenen

220 Noten

222 Sapporo Mahonie

232 Licht Eiken

233 Midden Eiken

560 Opaalwit

561 Lichtgrijs

562 Donkergrijs

216 Ebbenzwart

Verftechnisch advies

Houtlak PU (voorheen Perkoleum Houtlak CU) is o.a. toe te passen op:
- Stoelen, tafels en barbladen
- Kasten en keukens
- Lijsten en lambriseringen
- Aftimmeringen

Nieuw hout:
1 of 2 keer in kleur behandelen al naar gelang de gewenste kleursterkte.
Aflakken met Houtlak PU blank (hoogglans, eiglans of heelmat)

Oude laklagen:
Beschadigingen op kleur brengen in 1 of 2 kleurbehandelingen.
Aflakken met Houtlak PU blank (hoogglans, eiglans of heelmat)

Kaal hout tenminste 3 lagen aanbrengen voor een optimaal resultaat.

Tussen de lagen 24 uur laten drogen en na droging licht schuren.

Verbruik ca. 10-12 m^2 per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Voor gebruik goed roeren.

Koopmans VERF
P.K. Koopmans Lakfabrieken BV
Nieuweweg 5 9073 GN Marrum Tel: 0518-411292 Fax: 0518-411762 www.koopmansverf.nl info@koopmansverf.nl

HOUTLAK PU

Nummer : 7021
Datum : 12-08-2015
Versie : 06

Toepassing : Blanke lak voor houtwerk binnen o.a. voor parket, trappen, plafond-, wand- en scheepsbetimmeringen, tafels, stoelen en banken.

Kenmerken : Goede vloeiing
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (verhoogde kras-, stoot- en slagvastheid)
Niet geschikt voor kurkparket

Eigenschappen

Basis	:	urethaan alkydharsen
Kleur	:	blank en diverse houtkleuren
Dichtheid 20°C	:	ca. 0,92 kg/ltr. (hoogglans) ca. 0,90 kg/ltr. (eiglans) ca. 0,90 kg/ltr. (heelmat)
Laagdikte	:	30-35 micrometer droog
Droogtijd	:	bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	Na ca. 24 uur
Glans	:	hoog-, eiglans en heelmat
Vastestofgehalte	:	hoogglans 43 vol%. eiglans en heelmat 41 vol%.
Theor.rendement	:	10-12 m² per liter
Houdbaarheid	:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

Verdunning : Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Vochtpercentage hout max. 18%

Geschilderde ondergronden:
Reeds geschilderde ondergronden reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en goed schuren.

Verwerking

Verwerkingstemp.	:	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd.	:	Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	:	draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	:	draag indien nodig een bril