

Nummer : 7040
Datum : 10-08-2015
Versie : 04

PARKETLAK PU



- Toepassing** : Supersterke, slijtvaste, sneldrogende lak voor vrijwel al het houtwerk binnen o.a. parketvloeren, trappen, meubelen, tafelbladen, deuren, plafond-, wand-, en scheepsbetimmeringen.
- Kenmerken** : Verhoogde slijtvastheid
Goede vloeiing.
Goede elasticiteit (doch niet toepassen op kurkparket)
Sneldrogend
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (verhoogde kras-, stoot en slagvastheid)

Eigenschappen

- Basis** : alkydhars
- Kleur** : blank en diverse houtkleuren
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,92 kg/ltr. (hoogglans)
ca. 0,92 kg/ltr. (zijdeglans)
- Laagdikte** : 30-35 micrometer droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : hoogglanzend en halfglanzend
- Vastestofgehalte** : hoogglans 53 vol%.
halfglans 43 vol%.
- Theor.rendement** : 10 - 12 m² per liter.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Vochtpercentage hout max. 18%.

Geschilderde ondergronden:

Reeds geschilderde ondergronden reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en goed schuren.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril